



ДОМЕННЫЙ ЩЕБЕНЬ

Экопродукт, образующийся за счет замкнутого цикла производства.

Незаменим в качестве заполнителя при производстве тяжелых, мелкозернистых и жаростойких бетонов.

- **Стандарт:** ГОСТ 5578-2019
- **Прочность:** 600–800
- **Фракции:** 5–20, 20–40 мм
- **Производство:** НЛМК, г. Липецк

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГОСТ 5578-2019	Типичные значения
Марка по дробимости	M300-M1200	M600-M800
Марка по морозостойкости	F15-F300	F150
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	≤ 5	≤ 2
Насыпная плотность, т/м ³	–	1,17–1,26
Группа щебня по форме зерен	1-3	2