



# ШЛАК ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

Сыпучий многокомпонентный материал с крупностью зерен до 4 мм, получаемый путем быстрого охлаждения водой жидкого горячего доменного шлака. Применяется в немолотом виде для производства добавочных цементов при совместном помоле с клинкером.

- **Стандарт:** ГОСТ 3476-2019
- **Фракции:** 0–4 мм
- **Производство:** НЛМК, г. Липецк

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГОСТ 3476-2019	Типичные значения
Массовая доля влаги, %	–	8–11
Коэффициент качества	1,45	1,45
Модуль крупности, Мк	1,0-2,5	2,5
Количество камневидных кусков, %	≤ 5	≤ 5